

وصف المنتج: روب برو برايمر ابيض صبغ أساس (برايمر) مائي مستحلب لأسطح مواد البناء، يتكون من رابط اكريليك كوبوليمر، لتنظيم مسامات الاسطح ويتميز بقوة إخفاء متوسطة، مقاوم جيد للمواد القلوية مع قوة التصاق ممتازة فوق الاسطح الاسمنتية، أساس جيد متعدد الاسطعمالات لمواد البناء، من المناسب استخدامه للاستعمال الداخلي، يحتوي على مواد مضادة لنمو الفطريات والبكتيريا داخل العبوة.

أماكن الاستخدام: روب برو برايمر يستخدم كأساس متعدد الاسطعمالات للأسطح الاسمنتية، ويمكن استعماله كطبقة أساس لتغطية وإخفاء السطح ليعطي طبقة مطفأة غير شفافة. يستعمل كأساس لمواد البناء فوق الاسطح الداخلية البلاستر (القسارة) الطابوق، الاسبستوس، الجبس... الخ. يوصى باستعماله كأساس لمعالجة الاسطح الطباشيرية، مثل الألواح الجبسية والمعجون. روب برو برايمر صبغ اقتصادي ويمكن استعماله كطبقة أساس لنظام أوريكس أكريليك.

المعلومات الفنية

اللون / الطبقة الجافة:	الأبيض والألوان الفاتحة
المظهر / الطبقة الجافة:	مطفي / أملس
نسبة حجم المواد الصلبة	37 ± 2 % (ASTM D2697)
الكثافة النسبية:	1.45 ± 0.05
معدل الانتشار النظري (التغطية):	7 - 10 م ² / لتر
سماعة الطبقة الجافة المطلوبة:	30 - 35 ميكرون / طبقة
سماعة الطبقة المبلة المطلوبة:	80 - 90 ميكرون / طبقة
المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية) 43-699/L ASTMD 2369/09
نقطة الوميض:	مائي الأساس

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند 30 درجة م:	يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سماعة طبقات الصبغ وعددها.
الجفاف عند اللمس	15 - 30 دقيقة
الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية	1 - 2 ساعة
الجفاف التام	4 - 6 ساعة

صفات مميزة

روب برو برايمر	قوة التصاق ممتازة، قوة إخفاء متوسطة، تنظيم مسامية الاسطح، مقاوم جيد للقلويات، يستعمل لمعالجة الاسطح الطباشيرية مثل الألواح الجبسية والمعجون.
----------------	--

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، المواد العالقة، الغبار، الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. يجب اتباع طرق الاستعمال الموصي باستخدامها عند الطلاء.
-------------	---

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرول، الفرشاة، أو الرش
المنظف / المخفف (التثر)	الماء
نسبة حجم المخفف	٥ - ١٠ % (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	ممكن
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش: ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ باوند / انش فتحة هواء الرش: ٠,١٨ - ٠,٢١ انش
نسبة الخلط بالحجم	احادي العبوة
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠°م / ١٠٠ سم	احادي العبوة
التعبئة	٩ لتر - ٣,٧ لتر - ٢٥ كلغ

نظام الصبغ	المنتج
نظام الصبغ الموصي باستعماله بعد تحضير السطح	روب برو برايمر
	روب ستوكو فيلر (معجون داخلي)
	روب اكوا اكريل مات/سيلك
	(أو)
	نظام اصباغ روبسون الموصي باستعماله .

مدة الحفظ عند ٣٠°م	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
--------------------	---

الصحة والسلامة	يمكن تداول معظم الاصباغ المائية بأمان وذلك باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعينين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمامات الخ.
تدابير وقائية	يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العينين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق البخار ورذاذ الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعي الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب. لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة:	نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والعمليات الطويلة، للشركة الحق بتعديل هذه المواصفات دون اشارة مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.
---------	---

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر
ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY