

روب جارد ايبوكسي برايمر سيلر - شفاف

وصف المنتج : روب جارد ايبوكسي برايمر سيلر - شفاف صبغ أساس برايمر ايبوكسي ثنائي العبوة ، يتغلغل بصورة ممتازة داخل مسامات مختلف الاسطح. مقاوم ممتاز للماء والمواد الكيميائية بالإضافة الى قوة التصاق جيدة جدا لتنظيم مسامية السطح. مقاوم ممتاز للأملح.

أماكن الاستخدام :

- طبقة أساس (برايمر) ايبوكسي متعدد الأغراض للأسطح الاسمنتية والخشبية والحوائط والحجر .. الخ
- طبقة أساس وسيلر لأنظمة اصباغ أوريكس ايبوكسي.
- طبقة أساس لأصباغ الايبوكسي الزخرفية المحببة (تكستشر) وكذلك أساس لأصباغ ايبوكسي الارضيات.
- يمكن طلاؤه بطبقات نهائية من اصباغ الأكريليك، والبولي يوريثان والاييبوكسي.
- يستعمل للأسطح القديمة والجديدة لأغراض الصيانة

المعلومات الفنية

اللون / الطبقة الجافة:	شفاف
المظهر / الطبقة الجافة :	لماع
نسبة حجم المواد الصلبة	ASTM D2697) ٣٤ ± ٢ %
الكثافة النسبية:	١,٠٥ ± ١,٠٥
معدل الانتشار النظري (التغطية):	٨,٥ - ١١,٣ م ^٢ / لتر
سماعة الطبقة الجافة المطلوبة:	٣٠ - ٤٠ ميكرون / طبقة
سماعة الطبقة المبللة المطلوبة:	٩٠ - ١٢٠ ميكرون / طبقة
المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية)
نقطة الوميض:	٢٥ م

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند ٣٠ درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سماعة طبقات الصبغ وعددها.	
الجفاف عند اللمس	٣ - ٦ ساعة
الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية	١٢ - ٣٦ ساعة
الجفاف التام	٧ أيام

صفات مميزة

روب جارد ايبوكسي برايمر سيلر - شفاف	صبغ برايمر سيلر ايبوكسي ثنائي العبوة، يتغلغل بصورة ممتازة داخل مسامات الاسطح، يبدى مقاومة أفضل للماء والمواد الكيميائية.
-------------------------------------	--

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	الاسطح الجديدة: تترك الارضيات الخرسانية المراد طلاؤها لمدة لا تقل عن ٢٨ يوم حتى تتصلب، يجب ان تكون الارضيات متماسكة، نظيفة، وخالية من الزيوت ، الشحوم، الملاط الاسمنتي، الجزيئات العالقة، الغبار ... الخ . يجب إزالة غشاء الخرسانة بالطرق الميكانيكية باستخدام ماكينة السفج بالخرق وان تكون نسبة الرطوبة اقل من ٥ % الاسطح القديمة: : يجب إزالة جمع الملوثات حتى الحصول على سطح نظيف ومتماسك. يفضل استخدام
-------------	---

تحضير السطح	وسائل التحضير الميكانيكية، يليها إزالة الغبار والجزيئات العالقة الأخرى بواسطة المكنسة الكهربائية الصناعية. يجب معالجة السطح من الشروخ والتشققات والتلف البسيط ويترك حتى يجف قبل طلاء طبقة الأساس.
-------------	---



روب جارد ايبوكسي برايمر سيلر - شفاف

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرول، الفرشاة، أو الرش
المنظف / المخفف (التثر)	روبسون ايبوكسي ثثر
نسبة حجم المخفف	٥ - ١٥ % (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	ممكن
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش : ٢٢٠٠ باوند / انش فتحة هواء الرش : ٠,١٥ - ٠,١٨ انش
نسبة الخلط بالحجم	الأساس (BASE-Part A) المقسي (HARDENER- Part B) ٤ تخلط المكونات جيدا ثم يترك الخليط لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة قبل الاستعمال
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠ م°	٨ ساعات
التعبئة	٩,٧ لتر - ٣,٧ لتر - ١٨ لتر

نظام الصبغ الموصى باستعماله بعد تحضير السطح	الاسطح الاسمنتية والحوائط والاسطح الخشبية
	روب جارد ايبوكسي برايمر سيلر - شفاف
	روب جارد أندركوت اتش بي
	أوريكس جارد ايبوكسي توب كوت
	أو
	روب بوليوريثان توبكوت
	الأرضيات
	روب جارد ايبوكسي برايمر سيلر - شفاف
	نظام أصباغ روبسون للأرضيات الموصى به.

مدة الحفظ عند (٣٠ م°)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
-----------------------	---

الصحة والسلامة	كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمادات الخ. يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق الابخرة ورذاذ الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعى الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال ويجب ابعاده عن مصادر الشرر واللهب المكشوف ويمنع التدخين في المكان. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.
تدابير وقائية	

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب. لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والخبرات العلمية الطويلة. للشركة الحق بتبديل هذه المواصفات دون اشعار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.	
--	--

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY

Version: 1

ISSUED DATE : January 2025

Page 2 of 2