

روب جارد ايبوكسي برايمر

وصف المنتج : روب جارد ايبوكسي برايمر صبغ أساس برايمر ايبوكسي ثنائي العبوة، يتغلغل بصورة ممتازة داخل مسامات الاسطح. مقاوم ممتاز للماء والمواد الكيميائية بالإضافة الى قوة التصاق جيدة جدا، يعطي بعد جفافه طبقة مصقولة مانعة للتسرب.

أماكن الاستخدام : طبقة أساس (برايمر) ايبوكسي متعدد الأغراض لأنظمة اصباغ روبسون ايبوكسي للأسطح الاسمنتية والخشبية والحوائط والحجر .. الخ، يستخدم أيضاً كطبقة أساس لأصباغ ايبوكسي تكسنتشر الزخرفية المحببة.

المعلومات الفنية

أبيض	اللون / الطبقة الجافة:
مطفي	المظهر / الطبقة الجافة :
2 ± 0.1 (ASTM D2697)	نسبة حجم المواد الصلبة
1.4 ± 0.05	الكثافة النسبية:
14 م / لتر	معدل الانتشار النظري (التغطية):
٤٠ ميكرون / طبقة	سمائة الطبقة الجافة المطلوبة:
٧٠ ميكرون / طبقة	سمائة الطبقة المبللة المطلوبة:
USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية)	المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
٢٥ م	نقطة الوميض:

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند ٣٠ درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سمائة طبقات الصبغ وعددها.	
٥ - ٦ ساعة	الجفاف عند اللمس
١٢ - ٣٦ ساعة	الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية
٧ أيام	الجفاف التام

صفات مميزة

روب جارد ايبوكسي برايمر	صبغ برايمر ايبوكسي ثنائي العبوة، يتغلغل بصورة ممتازة داخل مسامات الاسطح، يبدي مقاومة افضل للماء والمواد الكيميائية.
-------------------------	---

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	الاسطح الجديدة: تترك الارضيات الخرسانية المراد طلاؤها لمدة لا تقل عن ٢٨ يوم حتى تتصلب، يجب ان تكون الارضيات متماسكة، نظيفة، وخالية من الزيوت، الشحوم، الملاط الاسمنتي، الجزيئات العالقة، الغبار ... الخ. يجب إزالة غشاء الخرسانة بالطرق الميكانيكية باستخدام ماكينة السفغ بالخرق وان تكون نسبة الرطوبة اقل من ٥٪. الاسطح القديمة: يجب إزالة جمع الملوثات حتى الحصول على سطح نظيف ومتماسك. يفضل استخدام وسائل التحضير الميكانيكية، يليها إزالة الغبار والجزيئات العالقة الأخرى بواسطة المكنسة الكهربائية الصناعية. يجب معالجة السطح من الشروخ والتشققات والتلف البسيط ويترك حتى يجف قبل طلاء طبقة الأساس.
-------------	--

روب جارد ايبوكسي برايمر

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرول، الفرشاة، أو الرش
المنظف / المخفف (التثر)	روبسون ايبوكسي ثنر
نسبة حجم المخفف	٥ - ١٥ % (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	ممكن
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش : ٢٢٠٠ باوند / انش فتحة هواء الرش : ٠,١٥ - ٠,١٨ انش
نسبة الخلط بالحجم	الأساس (BASE-Part A) المقسي (HARDENER- Part B) ٤ تخلط المكونات جيدا ثم يترك الخليط لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة قبل الاستعمال
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠°م / ١٠٠ سم	٨ ساعات
التعبئة	٩,٧ لتر - ٣,٧ لتر - ١٨ لتر

نظام الصبغ الموصي باستعماله بعد تحضير السطح	الاسطح الاسمنتية والحوائط والاسطح الخشبية
	روب جارد ايبوكسي برايمر
	روب ايبوكسي فيلر
	روب جارد ايبوكسي توب كوت
	(أو)
	نظام روبسون وول روك

مدة الحفظ عند (٣٠°م)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
----------------------	---

الصحة والسلامة	كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعينين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمامات الخ. يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العينين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق البخار وارتداء الصبغ بارتداء كمادة خاصة. يستدعي الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعينين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال ويجب ابعاده عن مصادر الشرر واللهب المكشوف ويمنع التدخين في المكان. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.
تدابير وقائية	

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب. لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والدخيرات العلمية الطويلة. للشركة الحق بتعديل هذه المواصفات دون اشرار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.	
---	--

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY