

روب بولي يوريثان برايمر

أماكن الاستخدام : يوصى باستعمال روب بولي يوريثان برايمر كطبقة أساس لحماية المعادن، الأسطح الاسمنتية، الجدران والأسطح الخشبية. يوصى باستعماله كذلك للأسطح الداخلية والخارجية للجدران والارضيات بالإضافة الى المقاطع المعدنية ولأغراض الصيانة.

وصف المنتج : روب بولي يوريثان برايمر، صبغ أساس برايمر ثنائي العبوة، للاستخدامات الرئيسية للمعادن، الأسطح الاسمنتية، الجدران وطلاء الارضيات، مقاوم ممتاز للماء والبري (الحك) والظروف البحرية بالإضافة الى مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية.

المعلومات الفنية

الأبيض والرمادي	اللون / الطبقة الجافة:
مطفي / أملس	المظهر / الطبقة الجافة :
ASTM D2697) 2 ± 0.5 %	نسبة حجم المواد الصلبة
١,٤٥ ± ٠,٥ (بعد الخلط)	الكثافة النسبية:
١٠ - ١٢ م / لتر	معدل الانتشار النظري (التغطية):
٤٥ - ٥٥ ميكرون / طبقة	سمائة الطبقة الجافة المطلوبة:
٨٠ - ١٠٠ ميكرون / طبقة	سمائة الطبقة المبللة المطلوبة:
(حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية) USEPA-24	(VOC) المركبات العضوية المتطايرة
٢٥ م	نقطة الوميض:

زمن الجفاف

٣٠ درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سمائة طبقات الصبغ وعددها. زمن الجفاف عند	الجفاف عند اللمس
٢ - ٤ ساعات	الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية
٦ - ٨ ساعات	الجفاف التام
٤٨ ساعة	

صفات مميزة

روب بولي يوريثان برايمر	أساس سريع الجفاف ومقاوم ممتاز للماء والمواد الكيميائية والبري (الحك)، وتتميز الطبقة الجافة بمقاومة عالية للتصادم.
-------------------------	---

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، المواد العالقة، الغبار، الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. يجب اتباع طرق الاستعمال الموصى باستخدامها عند الطلاء.
-------------	---

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001

CERTIFIED FACTORY

روب بولي يوريثان برايمر

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرش ، الرول ، الفرشاة
المنظف / المخفف (التثر)	روب بولي يوريثان تثر
نسبة حجم المخفف	٥ % (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	الضغط ٥٠ باوند
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش : ٢٢٠٠ باوند / انش فتحة هواء الرش : ١٦ - ٢٠ انش
نسبة الخلط بالحجم	الأساس (BASE- Part A) المقسي (HARDENER- Part B) ١ ع تخلط المكونات جيدا ثم يترك الخليط لمدة ١٠ - ١٥ دقيقة قبل الاستعمال
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠	٨ ساعات
التعبئة	٩ لتر - ٣,٧ لتر - ١٨ لتر

نظام الصبغ الموصى باستعماله بعد تحضير السطح	عدد الطبقات
	روب بولي يوريثان برايمر ١
	روب بولي يوريثان توب كوت ٢

مدة الحفظ عند (٣٠ °م)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
-----------------------	---

الصحة والسلامة	كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعيين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمادات الج. يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق الابخرة ورذاذ الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعى الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال ويجب ابعاده عن مصادر الشرر واللهب المكشوف ويمنع التدخين في المكان. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.
تدابير وقائية	

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب. لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المختبرية المستمرة والخبرات العلمية الطويلة. للشركة الحق بتبديل هذه المواصفات دون اشعار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.	
---	--

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر
ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY