

روب أكريليك برايمر

وصف المنتج: روب أكريليك برايمر (مائي) ، صبغ أساس (برايمر) مائي مستحلب مقاوم للقلويات لأسطح مواد البناء. يتكون بصورة رئيسية من بوليمر رابط خاص عالي الجودة من الاكريليك املشن ، يتميز بقوة التصاق ممتازة فوق الاسطح بالإضافة الى خاصية اختراق جيدة ويكون أرضية ممتازة لطبقات الصبغ التالية. أساس مائي مقاوم ممتاز للقلويات للاستعمال الداخلي والخارجي. يحتوي على مواد مضافة مقاومة لنمو الفطريات والبكتيريا داخل العبوة.

أماكن الاستخدام: أساس (برايمر) مائي مقاوم للقلويات للاستعمال الداخلي والخارجي للأسطح الاسمنتية، البلاستر (القضارة) الاسطح الخرسانية، اعمال الطابوق. يجب تحضير الاسطح جيداً قبل استعماله. يمكن استخدامه على اللوح الجبسية، الاسبستوس والخشبية. يوصى باستعماله كطبقة أساس لمجموعة روبشيلد توبكوت. يجب ان تكون الاسطح المراد طلاؤها جافة وخالية من الملوثات قبل عملية طلاء الأساس (برايمر).

المعلومات الفنية

اللون / الطبقة الجافة:	الأبيض والألوان الفاتحة
المظهر / الطبقة الجافة:	مطفي / أملس
نسبة حجم المواد الصلبة	35 ± 2 % (ASTM D2697)
الكثافة النسبية:	1.37 ± 0.05
معدل الانتشار النظري (التغطية):	9.5 – 11.5 م ² / لتر
سمائة الطبقة الجافة المطلوبة:	30 – 35 ميكرون / طبقة
سمائة الطبقة المبللة المطلوبة:	85 – 100 ميكرون / طبقة
المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية) 39-769/L ASTM D2697
نقطة الوميض:	مائي الأساس

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند 30 درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سمائة طبقات الصبغ وعددها.	
الجفاف عند اللمس	20 – 30 دقيقة
الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية	1 – 2 ساعة
الجفاف التام	4 – 6 ساعات

صفات مميزة

روب أكريليك برايمر	مقاوم ممتاز للقلويات، قوة التصاق ممتازة فوق الاسطح، جيد الاختراق، طبقة أرضية ممتازة لطبقات الصبغ التالية، من المناسب استعماله للأسطح الخارجية، يكون من رابط خاص من الاكريليك، جيد التغطية.
--------------------	--

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، المواد العالقة، الغبار، الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. يجب اتباع طرق الاستعمال الموصى باستخدامها عند الطلاء.
-------------	---

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001

CERTIFIED FACTORY

روب أكريليك برايمر

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرول، الفرشاة، او الرش
المنظف / المخفف (التثر)	الماء
نسبة حجم المخفف	١٠ - ١٥ % (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	ممكّن
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش: ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ باوند / انش فتحة هواء الرش: ٠,١٨ - ٠,٢١ انش
نسبة الخلط بالحجم	احادي العبوة
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠°م / ١٠٠ سم	احادي العبوة
التعبئة	٩ لتر - ٣,٧ لتر - ٢٥ كلغ

نظام الصبغ الموصى باستعماله بعد تحضير السطح	المنتج	عدد الطبقات
	روب أكريليك برايمر (مائي)	١
	روب ستوكو فيلر (معجون داخلي)	٢
	روبشيلد توبكوت (او) أصباغ أخرى يوصى باستعمالها	٢

مدة الحفظ عند (٣٠°م)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
----------------------	---

الصحة والسلامة	يمكن تداول معظم الاصباغ المائية بأمان وذلك باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعينين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمامات الخ.
تدابير وقائية	يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العينين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق البخار ورذاذ الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعي الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعينين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب، لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والذاتية العلمية الطويلة، للشركة الحق بتعديل هذه المواصفات دون اشعار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.
--

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر
ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY