

وصف المنتج : روبسون أكوا سيلوكسان برايمر صبغ أساس مائي شفاف مؤسس على راتنج البولي سيلوكسان، عميق الاختراق داخل مسامات الاسطح، مقاوم ممتاز للأملاح والماء والمواد القلوية. يسمح بخروج بخار الماء ويمنع احتباسه مع قوة التصاق ممتازة لطبقات الصبغ التالية. يمنع التزهير (الاملاح البيضاء) الناتجة عن سريان الرطوبة باتجاه سطح الخرسانة. يحتوي على مواد مضادة لنمو الفطريات والبكتيريا داخل العبوة.

أماكن الاستخدام : روبسون أكوا سيلوكسان برايمر للأسطح الداخلية والخارجية للحصول على أقصى حماية للأسطح الخرسانية من الأملاح والمواد القلوية، يوصى باستخدامه كذلك فوق الأسطح الطباشيرية للحصول على الالتصاق المناسب من خلال الاختراق العميق داخل الاسطح المسامية. من المناسب استعماله فوق الخرسانة، البلاستر، الجبس، أعمال الطابوق، الاسبستوس الخ. بالإضافة الى ذلك يوصى باستعماله كطبقة أساس لأنظمة الاصبغ التي تسمح بنفاذ بخار الماء وتمنع احتباسه.

المعلومات الفنية

اللون / الطبقة الجافة:	شفاف
المظهر / الطبقة الجافة :	شفاف
نسبة حجم المواد الصلبة	12 ± 2 % (ASTM D2697)
الكثافة النسبية:	1 ± 0.3
معدل الانتشار النظري (التغطية):	4 - 5 م ² / لتر
الاختراق:	2 - 3 ملم (يعتمد على السطح)
(VOC) المركبات العضوية المتطايرة	USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية)
نقطة الوميض:	مائي الأساس

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند 30 درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سماكة طبقات الصبغ وعددها.	
الجفاف عند اللمس	30 - 45 دقيقة
الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية	3 - 4 ساعات
الجفاف التام	8 - 10 ساعات

صفات مميزة

روبسون أكوا سيلوكسان برايمر	مقاوم ممتاز للأملاح والمواد القلوية، يمنع التزهير (الاملاح البيضاء) فوق الاسطح الخرسانية، اختراق عميق للسطح، مناسب للأسطح الطباشيرية، يسمح بخروج بخار الماء ومقاوم للماء.
-----------------------------	---

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، المواد العالقة، الغبار، الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. يجب اتباع طرق الاستعمال الموصي باستخدامها عند الطلاء.
-------------	---

شركة مصانع الاصبغ الوطنية - قطر
ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرول، الفرشاة، أو الرش
المنظف / المخفف (النثر)	الماء
نسبة حجم المخفف	٥٪ حد أقصى (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
التنظيف	ممكّن
نسبة الخلط بالحجم	احادي العبوة
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠°م / ١٠٠ سم	احادي العبوة
التعبئة	٩,٠ لتر - ٣,٧ لتر - ١٨ لتر

نظام الصبغ

نظام الصبغ الموصى باستعماله بعد تحضير السطح	المنتج	عدد الطبقات
(تطلى الاسطح العالية المسامات او الطباشيرية بطبقتين من روبسون أكوا سيلوكسان برايمر)	روبسون أكوا سيلوكسان برايمر	١
	نظام اصباغ روبسون الموصى باستعماله .	

مدة الحفظ عند (٣٠°م)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
----------------------	---

الصحة والسلامة	يمكن تداول معظم الاصباغ المائية بآمان وذلك باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعينين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمامات الخ.
تدابير وقائية	يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العينين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق الابخرة ورذاذ الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعي الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب. لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والذخبرات العلمية الطويلة. للشركة الحق بتعديل هذه المواصفات دون اشعار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY