

روب بنتريتغ سيلوكسان برايمر سيلر

وصف المنتج : روب بنتريتغ سيلوكسان برايمر سيلر سولفنت بيز أساس مؤسس على راتنج البولي سيلوكسان في مذيب عضوي، يتميز باختراق عميق داخل مسامات الاسطح الخرسانية والاسمنتية ومواد البناء. ينتج عن ذلك خواص افضل لطرد الماء. مقاوم ممتاز للأملاح، الرطوبة والمواد القلوية.

أماكن الاستخدام : روب بنتريتغ سيلوكسان برايمر سيلر للأسطح الداخلية والخارجية للخرسانة، البلاستر (القضارة) والاسبستوس واعمال الطابوق... الخ. يمكن طلاؤه بطبقات نهائية من اصباغ أوريكس الموصى بها.

المعلومات الفنية

شفاف	اللون / الطبقة الجافة:
املس / سلكي	المظهر / الطبقة الجافة :
ASTM D2697) 20 ± 2%	نسبة حجم المواد الصلبة
91 ± 0.05	الكثافة النسبية:
4 - 5 م / لتر	معدل الانتشار النظري (التغطية):
يعتمد على طبيعة السطح وسماكة طبقة الصبغ	سماكة الطبقة الجافة المطلوبة:
يعتمد على طبيعة السطح وسماكة طبقة الصبغ	سماكة الطبقة المبللة المطلوبة:
USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية)	(VOC) المركبات العضوية المتطايرة
25 م	نقطة الوميض:

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند 30 درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سماكة طبقات الصبغ وعددها.	زمن الجفاف عند اللمس
1 ساعة	الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية
2 - 3 ساعات	

صفات مميزة

روب بنتريتغ سيلوكسان برايمر سيلر	أصباغ العبوة، برايمر سيلر مكون من راتنج البولي سيلوكسان، قوة اختراق عالية داخل الاسطح الاسمنتية، مقاوم افضل للماء.
----------------------------------	--

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، المواد العالقة، الغبار، الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. يجب اتباع طرق الاستعمال الموصى باستخدامها عند الطلاء.
-------------	---

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر
ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY

روب بنتريتغ سيلوكسان برايمر سيلر

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرول، الفرشاة، أو الرش
المنظف / المخفف (النثر)	روب جي بي ثر
نسبة حجم المخفف	٥ % حد أقصى (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	ممكن
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش : أقل ضغط ممكن فتحة هواء الرش : ٠,٢٥ انش
نسبة الخلط بالحجم	احادي العبوة
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠°م/١٠٠ سم	احادي العبوة
التعبئة	٩,٠ لتر - ٣,٧ لتر - ١٨ لتر

نظام الصبغ

نظام الصبغ الموصى باستعماله بعد تحضير السطح	الاسطح الاسمنتية	عدد الطبقات
	روب بنتريتغ سيلوكسان برايمر سيلر	١
	روبشيلد اكستريور فيلر (معجون خارجي)	٢
	نظام اصباغ روبشيلد الخارجية	٢

مدة الحفظ عند ٣٠°م)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
---------------------	---

الصحة والسلامة	تدابير وقائية
يمكن تداول معظم الاصباغ المائية بأمان وذلك باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمامات الخ.	يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق البخار وراذا الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعي الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر الالهب. لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	---

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والذخبرات العلمية الطويلة. للشركة الحق بتعديل هذه المواصفات دون اشعار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY