

روب تكس برايمر

وصف المنتج: روب تكس برايمر، صبغ أساس املشن (مستحلب) مائي يتكون من رابط خاص من اكريليك كوبوليمر (بوليمر مشترك) املشن، تكستشر خفيف مقاوم للقلويات، يستعمل كاساس (برايمر) متعدد الاستعمالات للرشات المحببة البارزة (التكستشر) فوق اسطح مواد البناء الداخلية والخارجية، له القدرة على إخفاء عيوب الاسطح القديمة والحديثة ويتميز بتغطية جيدة وقوة التصاق ممتازة. يحتوي على مواد مضادة مقاومة لنمو الفطريات والبكتيريا داخل العبوة.

أماكن الاستخدام: روب تكس برايمر يستخدم كطبقة أساس مقاومة للقلويات للأصباغ المحببة البارزة (التكستشر) فوق الأسطح الداخلية والخارجية للخرسانة، البلاستر (القضارة)، الجبس، الاسبستوس، الخشب... الخ. يعطي طبقة تكستشر خفيفة لها القدرة على إخفاء عيوب السطح الصغيرة ان وجدت. يمكن استعماله كاساس تكستشر اقتصادي لمواد البناء، كما يمكن استعماله فوق الاسطح المسامية والاسطح التي تحتوي على قليل من المواد الطباشيرية للحصول على قوة التصاق أفضل لطبقات اصباغ التكستشر النهائية عالية السماكة.

المعلومات الفنية

الأبيض وحسب بطاقة الوان روبسون	اللون / الطبقة الجافة:
مطفي	المظهر / الطبقة الجافة:
75 ± 2%	نسبة حجم المواد الصلبة
(ASTM D2697)	الكثافة النسبية:
1.14 ± 0.05	معدل الانتشار النظري (التغطية):
6.5 - 8.5 م ² / لتر	سماكة الطبقة الجافة المطلوبة:
75 - 100 ميكرون / طبقة	سماكة الطبقة المبللة المطلوبة:
115 - 150 ميكرون / طبقة	المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية)	نقطة الوميض:
مائي الأساس	

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند 30 درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سماكة طبقات الصبغ وعددها.	الجفاف عند اللمس
30 - 45 دقيقة	الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية
4 - 5 ساعات	الجفاف التام
12 - 24 ساعة	

صفات مميزة

روب تكس برايمر	قوة التصاق ممتازة لطبقات اصباغ التكستشر النهائية عالية السماكة، إخفاء عيوب السطح الصغيرة، مقاوم ممتاز للقلويات، يوصى باستعماله فوق الاسطح المسامية والاسطح التي تحتوي على قليل من المواد الطباشيرية.
----------------	--

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، المواد العالقة، الغبار، الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. يجب اتباع طرق الاستعمال الموصى باستخدامها عند الطلاء.
-------------	---

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	البرول، الفرشاة، أو الرش
المنظف / المخفف (النثر)	الماء
نسبة حجم المخفف	١٠ - ١٥ % (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	ممكّن
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش: ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ باوند / انش فتحة هواء الرش: ١٠١٨ - ١٠٢١ انش
نسبة الخلط بالحجم	احادي العبوة
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠°م / ١٠٠ سم	احادي العبوة
التعبئة	٩ لتر - ٣,٧ لتر - ٢٧ كلغ

نظام الصبغ

نظام الصبغ الموصي باستعماله بعد تحضير السطح	المنتج	عدد الطبقات
	روب تكس برايمر	١
	نظام أصباغ روبسون تكستشر الموصي بها	

مدة الحفظ عند (٣٠°م)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
----------------------	---

الصحة والسلامة	يمكن تداول معظم الاصباغ المائية بأمان وذلك باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعينين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمامات الخ.
تدابير وقائية	يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العين بحمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق البخار وراذ الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعي الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب، لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والذبرات العلمية الطويلة، للشركة الحق بتعديل هذه المواصفات دون اشعار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.
--

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY