

روب سنثتك اندركوت

وصف المنتج: روب سنثتك اندركوت ، صبغ بطانة (اندركوت)، غير ماص، سنثتك الكيدي (ريتي) متعدد عالي الأداء يقوم بتعزيز شدة تحمل طبقات الصبغ النهائي. يمكن استعماله للأسطح الداخلية والخارجية، يتميز بقوة التصاق جيدة جداً. يعمل على إخفاء عيوب السطح الصغيرة، ويعطي أقصى أداء لطبقات الصبغ النهائي. يتميز هذا المنتج بقوة تغطية وتسوية جيدة جداً.

أماكن الاستخدام: روب سنثتك اندركوت يستخدم كطبقة بطانة (اندركوت)، منعقد الاسطعمالات لأغراض اعمال الدهان الداخلي والخارجي. يوصى بطلاء طبقة روب رد او كسايد برايمر فوق الاسطح الفولاذية قبل طلاء طبقة البطانة. يمكن طلاء روب سنثتك اندركوت بطبقة نهائية من روبسون سينثتك انامل او مجموعة روبسون املاشن. لا يوصى باستخدامه فوق الفولاذ المعامل بطبقة أساس من الزنك او الظروف البحرية باستمرار. يستعمل فقط في نظام الاصباغ التي تجف بالهواء .

المعلومات الفنية

اللون / الطبقة الجافة:	الأبيض، الرمادي
المظهر / الطبقة الجافة:	مطفي / أملس
نسبة حجم المواد الصلبة	50 ± 2 % (ASTM D2697)
الكثافة النسبية:	1.05 ± 0.05
معدل الانتشار النظري (التغطية):	12.5 - 16.5 م ² / لتر
سمائة الطبقة الجافة المطلوبة:	30 - 40 ميكرون / طبقة
سمائة الطبقة المبللة المطلوبة:	70 - 80 ميكرون / طبقة
المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	USEPA-24 (حسب متطلبات القوانين والأنظمة المحلية)
نقطة الوميض:	38 م

زمن الجفاف

زمن الجفاف عند 30 درجة م: يتأثر زمن الجفاف بدرجات الحرارة، الرطوبة، حركة الهواء، سمائة طبقات الصبغ وعددها.	
الجفاف عند اللمس	10 - 90 دقيقة
الزمن اللازم لصبغ الطبقة التالية	12 ساعة
الجفاف التام	24 ساعة

صفات مميزة

روب سنثتك اندركوت	طبقة بطانة غير ماصة، تعزيز شدة تحمل طبقات الصبغ النهائية، قوة التصاق جيدة جداً، يخفي عيوب السطح الصغيرة، تغطية وتسوية جيدة جداً، من المناسب استعماله للأسطح الداخلية والخارجية .
-------------------	--

إرشادات الاستعمال

تحضير السطح	يجب ان يكون السطح نظيفاً، متماسكاً وخالياً من العيوب، الزيوت، الشحوم، المواد العالقة، الغبار، الخ. وذلك قبل المباشرة بعملية الطلاء. يجب اتباع طرق الاستعمال الموصى باستخدامها عند الطلاء.
-------------	---

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر

ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY

روب سنثك اندركوت

تعليمات خاصة بالاستعمال

طريقة الاستعمال	الرول، الفرشاة، أو الرش
المنظف / المخفف (التثر)	أوريكس جي بي ثثر
نسبة حجم المخفف	٥ - ١٥ % (يعتمد ذلك على طريقة التنفيذ)
متطلبات الرش التقليدي (الهوائي)	ممكّن
متطلبات الرش اللاهوائي	الضغط عند فوهة الرش: ٢٠٠٠ - ٢٢٠٠ باوند / انش فتحة هواء الرش : ١٨ - ١٠,٢٠ انش
نسبة الخلط بالحجم	احادي العبوة
صلاحية الاستعمال بعد الخلط عند ٣٠م/١٠٠سم	احادي العبوة
التعبئة	٩,٠ لتر - ٣,٧ لتر - ١٨ لتر

نظام الصبغ الموصى باستعماله بعد تحضير السطح	الاسطح الفولاذية
	أروب رد او كسايد برايمر
	روب سنثك اندركوت
	روب سينثك انامل جلوس ١ (أو) جلوس ٢
	أسطح البناء
	روب بي في ايه برايمر
	روب ستوكو فيلر (معجون داخلي)
	روب سنثك اندركوت
	روب سينثك انامل جلوس ١ (أو) جلوس ٢ (أو)
	روب املشن (قابل للغسيل)

مدة الحفظ عند (٣٠ م°)	١٨ شهرا في عبواته الاصلية محكمة الاغلاق وفي ظروف تخزين مناسبة
-----------------------	---

الصحة والسلامة	كقاعدة عامة احرص على عدم ملامسة الصبغ للجلد والعينين بارتداء بدلات عمل خاصة، القفازات، النظارات الواقية والكمامات الخ. يجب إزالة الصبغ الملامس للجلد في الحال وبصورة تامة بغسله جيدا بواسطة الماء والصابون او باستعمال منظف مناسب. اغسل العينين بكمية وافرة من الماء العذب. تجنب استنشاق الابخرة ورذاذ الصبغ بارتداء كمامة خاصة. يستدعي الطبيب على الفور في حالة ابتلاع الصبغ وملامسته للعين. يجب ان تتم عملية الطلاء في أماكن جيدة التهوية. يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال ويجب ابعاده عن مصادر الشرر واللهب المكشوف ويمنع التدخين في المكان. يجب اتباع تعليمات وأنظمة السلامة المحلية.
----------------	---

التخزين والتداول	يجب تخزين الصبغ في ظروف تخزين مميزة طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحفظه في عبوات محكمة الاغلاق في أماكن مسقوفة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى. يجب مراعاة عدم ترك الصبغ بالقرب من مصادر اللهب. لا يجوز ارجاع المواد المتبقية او غير المستعملة الى العبوات الاصلية لتفادي تلوث المواد. يجب تداول المنتج بعناية وتحريكه جيدا قبل الاستعمال.
------------------	--

ملاحظة: نحن نضمن جودة منتجاتنا، وان هذه المواصفات هي نتيجة الفحوصات المخبرية المستمرة والذخبرات العلمية الطويلة، للشركة الحق بتعديل هذه المواصفات دون اشعار مسبق. لمزيد من المعلومات عن تحضير السطح ومتطلبات الصحة والسلامة يرجى الرجوع الى المواصفات الفنية الخاصة بذلك.

شركة مصانع الاصباغ الوطنية - قطر
ISO 9001 , 14001 & OHSAS 45001
CERTIFIED FACTORY